

# MAILLE DE RENFORT POUR ENDUIT



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
RET01-1019	Maille de renfort pour enduit de façade	1,00 x 50	50	1000	0

### Description

Filet de couleur bourgogne (code d'identification R162, correspondant au poids en m<sup>2</sup> du filet en fibre de verre pure de résine). Disponible h. 1,00 x 50 m. Conditionnés en rouleaux emballés sous cellophane.

### Material

Maille en fibre de verre Adfors Saint-Gobain type E, imprégnée de résines antialcalines SBR, espacement 7,0 x 6,5 mm et poids de 200 g/m<sup>2</sup>.

### Use

Utilisé pour renforcer la couche de fond appliquée sur les panneaux isolants du système de revêtement. Le grammage élevé confère à la maille une résistance mécanique supérieure et la rend apte à renforcer les parties de la façade les plus soumises aux impacts mécaniques (baies de façade et vanisques).