

MAILLE DE RENFORT POUR ENDUIT DE FAÇADE LOURD



Code	Nom du produit	Dimensions	Paquets	Palettes	Unité de vente
RET01-1190	Maille de renfort pour enduit de façade lourd jau...	1,00 x 50 m	50	1500	0
RET01-1190B	Maille de renfort pour enduit de façade lourd ble...	1,00 x 50 m	50	1500	0

Description

Maille de couleur jaune ou bleue (réf. R170, correspondant au poids de la fibre de verre pure au m² sans la résine), h. 1 x 50 m. Conditionnement en rouleaux cellophanés.

Material

Fibre de verre Adfors Saint-Gobain de type E, imprégnée de résine anti-alcaline SBR, entraxe 4,5 x 4 mm et grammage élevé de 200 g/m².

Use

Systèmes d'isolation per l'extérieur (ETICS) où la maille est utilisée comme renfort des plaques d'EPS en cas de grêle ou d'événements similaires afin d'absorber et distribuer uniformément les contraintes mécaniques s'exerçant sur le système pour éviter l'apparition de fissures, de décollements ou de dégradation de la façade.

